



# 检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告



No:200070732

防伪查询网址: [www.gttc.net.cn](http://www.gttc.net.cn)

防伪码: PHEJ-6865-14

共3页 第1页

委托单位	吴江市涂泰克纺织后整理有限公司 地址: 吴江市盛泽镇南三环1599路		
样品信息	涤纶布PU涂层(1) 300cm×100cm 颜色: 白色 生产单位: 吴江市涂泰克纺织后整理有限公司		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-04-08
		报告签发日期	2020-04-12
判定依据	GB 19082-2009 《医用一次性防护服技术要求》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	过滤效率	GB 19082-2009	符合
	抗合成血液穿透性	GB 19082-2009	符合
备注	原材料测试, 客户要求按GB 19082-2009 《医用一次性防护服技术要求》检测和判定。 本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		

签发: 刘圆 工程师

刘圆





GTT



170000113982



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10314

# 样品图片

(电子版)

No:200070732

共3页 第2页





# 检验检测报告附页

(电子版)

No:200070732

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●过滤效率(%)	GB 19082-2009 5.7 空气流量: 15L/min 气溶胶颗粒: NaCl 气溶胶浓度: 15mg/m <sup>3</sup> 温度:24.0℃ 相对湿度:38.1%	≥70	最小值 100	符合	
●抗合成血液穿透性(级)	GB 19082-2009 附录A 合成血液表面张力: 0.042N/m	≥2	4	符合	
备 注	(本栏空白)				



——本报告结束——