


检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告



No: 21R001893

防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: 0IGX-9452-34

共4页 第1页

委托单位	吴江市涂泰克纺织后整理有限公司 地址: 吴江市盛泽镇南三环1599路				
客户认定信息	手术衣 1件 材质: SMS 生产单位: 吴江市涂泰克纺织后整理有限公司				
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2021-07-05	报告签发日期	2021-07-08
判定依据	---				
综合检验结论	---				
检验检测结果	检验检测结果详见附页				
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。				

签发: 方明 高级工程师

方明



样品图片

(电子版)

No: 21R001893

共4页 第2页



检验检测报告附页 (电子版)

No: 21R001893
共4页 第3页

抗合成血液穿透性

测试方法: ASTM F1670/F1670M-2017

测试原理:

试样在指定的时间和压力下承受模拟体液(合成血)的穿透试验,以肉眼观察判断渗透的发生,合成血液有任何穿透现象则认为不符合,报告结果记录为符合/不符合。

测试设备:

静水压测试仪

测厚仪

支撑网

天平

实验室环境条件和测试条件:

预处理条件: 温度(21±2)℃、相对湿度(65±5)%环境中预处理24h

血液表面张力: 0.042N/m

有支撑网



检验检测报告附页 (电子版)

No: 21R001893
共4页 第4页

结果:

样品		测试结果			合格/不合格
		步骤1 (0kPa, 5min)	步骤2 (13.8kPa, 1min)	步骤3 (0kPa, 54min)	
1#	面料	未穿透	未穿透	未穿透	合格
	袖缝	未穿透	未穿透	未穿透	合格
	腰带缝	未穿透	未穿透	未穿透	合格
技术要求		---			
判定标准		---			
单项结论		---			



——本报告结束——