



160015143853

检 验 报 告

Test Report

(2020) QW 类第 0495 号

样 品 名 称
Product Name

带帽连体防护服

规 格 型 号
Specifications

中号 (170-175)

检 验 类 别
Test Category

委托检验

委 托 单 位
Entrusting Unit

东台市市场监督管理局

江苏省医疗器械检验所

Jiangsu Testing and Inspection Institute for Medical Devices



江苏省医疗器械检验所 检验报告首页

报告编号: 2020QW0495

首页1页 W1页 Z1页 共3页

样品名称	带帽连体防护服		样品编号	SLQW2002081
	送样 (√)	抽样 ()		
商标	/		规格型号	中号 (170-175)
委托方	东台市市场监督管理局		检验类别	委托检验
委托方通讯地址	东台市永康路65号		产品编号/批号	/
标示生产单位	吴江市涂泰克纺织后处理有限公司		抽样单编号	/
受检单位	东台市市场监督管理局		生产日期	2020. 2. 8
抽样单位	/		样品数量	5件
抽样地点	/		抽样基数	/
抽样日期	/		检验地点	本检验所试验室
收样日期	2020年2月15日		检验日期	2020年2月16日-2020年2月20日
检验项目	4.4、4.5、4.7、4.9			
检验依据	GB19082-2009 《医用一次性防护服技术要求》			
检验结论	<p>所检项目符合GB19082-2009 《医用一次性防护服技术要求》规定的要求。</p> <div style="text-align: right;">  (检验报告专用章或检验单位公章) 签发日期 2020 年 2 月 21 日 </div>			
备注	1) 报告中的“——”表示此项不适用, 报告中“/”表示此项空白。 2) 报告页眉中的“W”表示物理, “Z”表示照片。			

批准:
 职务:

江苏省医疗器械检验所 检验报告

报告编号: 2020QW0495

W 共 1 页 第 1 页

序号	检验项目	条款	要求	检验结果	单项结论	备注		
1	抗渗水性	4.4.1	防护服关键部位静水压应不低于 1.67kPa(17cmH ₂ O)。	无接缝	大于 20kPa	符合	/	
				有接缝	最小 4.27kPa			
2	透湿量	4.4.2	防护服材料透湿量应不小于 2500g/(m ² ·d)。	10340g/(m ² ·d)	符合	/		
3	抗合成血液穿透性	4.4.3	防护服抗合成血液穿透性应不低于 2 级(1.75kPa)的要求。	无接缝	6 级	符合	/	
				一字缝	3 级			
				十字缝	2 级			
4	表面抗湿性	4.4.4	防护服外侧面沾水等级应不低于 3 级的要求。	4 级	符合	/		
5	断裂强力	4.5	防护服关键部位材料的断裂强力应不小于 45N。	纵向	603.0N	符合	/	
				横向	344.4N			
6	断裂伸长率	4.6	防护服关键部位材料的断裂伸长率应不小于 15%	纵向	27.4%	符合	/	
				横向	17.7%			
7	过滤效率	4.7	防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于 70%。	关键部位	99.98945%	符合	/	
				接缝处	一字缝			99.99766%
					十字缝			99.99326%
8	抗静电性	4.9	防护服的带电量应不大于 0.6μC/件。	0.57μC/件	符合	/		
以下空白								

检验: 时洋

审核: 秦黎

江苏省医疗器械检验所 检验报告照片页

报告编号: 2020ZC0495

Z 共 1 页 第 1 页

照片和说明



样品描述

/

型号规格或其它说明

产品型号规格为中号 (170-175)。